

TRALLOLJA



*Bästa möjliga skydd
mot väder och vind*

Transparent

Grå

Brun

 **AB KARL HEDIN**

För inoljning & underhåll utomhus

- 1917 Tralolja är en oljebaserad träolja av mycket hög kvalitet.
- Tränger in i träet och lämnar ingen film på ytan.
- Innehåller högklassiga linoljor, hartser och vaxer i rätt kombination.
- Ger träet bästa möjliga skydd mot väder och vind.
- Är lätt att stryka ut och kletar inte.

1917 Tralolja är avsett för användning utomhus och kan användas på en stor mängd olika träslag. Den kan användas på obehandlat såväl som impregnerat trä, såsom trall, panel, trädgårdsmöbler, staket, ytterdörrar, fönstersnickerier, träbåtar etc.

1917 Tralolja skyddar mot uttorkning, sprickbildning och missfärgning. Ger långvarig vattenavvisning och framhäver ytstrukturen på virket. Behandling med 1917 Tralolja medför att virket inte grånar lika fort som obehandlat virke.

Volym: 1 eller 5 liter

Färg: Transparent, Grå- eller Brunpigmenterad



1917 Trallolja gör skillnad jämfört med annan billigare olja. Här visas resultat efter 1 års exponering utomhus.

Bruksanvisning

1917 Trallolja appliceras direkt på torrt, tryckimpregnerat, vakuumimpregnerat eller obehandlat trä. På trä, som tidigare varit behandlat med teakolja, linolja, lasyrprodukt med pigment m m kan 1917 Trallolja appliceras direkt. Ytor som tidigare behandlats med träskyddsmedel kan rengöras med lite vatten. Om detta tas upp av träet är porerna så öppna att 1917 Trallolja kan appliceras direkt, medan tidigare lackerade eller målade ytor först måste skrapas rena. Damm, smuts och sågspån måste tas bort före behandlingen. Äldre virke som grånat bör rengöras med något trärengöringsmedel eller i lättare fall en svag såplösning.

1917 Trallolja omröres väl före användning.

1917 Trallolja appliceras genom strykning med en bred pensel, genom doppning eller sprutning – speciellt rikligt på ändytor. Under behandling med 1917 Trallolja skall eventuell växtlighet i närheten skyddas. Vid sprutning bör fönster täckas.

Penslar och sprutverktyg rengörs i lacknafta eller liknande lösningsmedel.

Härdning

Virket är torrt efter ett dygn men färdighärdat först efter 14 dagar.

Arbetstemperatur och lagring

Minimum +5° C. 1917 Trallolja får ej utsättas för frost.

Materialåtgång

Hyvlat yta:	8-10 m ² /liter
Sågad yta:	5-7 m ² /liter
Torrhalt:	>30%

Vid andra behandlingen reduceras förbrukningen väsentligt liksom vid användning på ädelträ av lövträslag (hårt trä) t ex mahogny, bok, teak, ek etc. Det är viktigt att låta virket suga upp den mängd det förmår för att den önskade effekten skall uppnås.

Efterbehandling

En andra strykning med 1917 Trallolja rekommenderas efter 14 dagar, då virket är färdighärdat. Trä, som är speciellt utsatt för väder och vind, t ex trädgårdsmöbler, trätrall och spröjsar, bör behandlas en extra gång eller doppas i 1917 Trallolja minst 1 min.

Tänk på att penslar och trasor kan självantända då produkten innehåller Linolja!

Producent:
Koppers Sweden AB, Lilla Garnisonsgatan 36, SE-254 67 Helsingborg, Sverige
Telefon: +46(0)42-26 25 80 Hemsida: www.koppersp.se



AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage-, råvaru- och handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Estland.

AB Karl Hedin Råvara förser företagets sågverk i Sverige med virke från lokala skogsägare.

Företaget har en bygghandelskedja med försäljningsställen belägna på flertalet orter i Väst-/Mellansverige.

AB Karl Hedin (Huvudkontor)
Box 2008
SE-737 02 FAGERSTA
Sweden

Tel: +46 223 435 00
Fax: +46 223 144 74

www.abkarlhedin.se

